

## CIRE DE STOCKAGE ET PLANTATION

Issue 12.06.12

### Viniwax | Cire pour l'agriculture

#### VINIWAX 5660

#### Description

Odourless | Tasteless

Cire pour le paraffinage du cal après sa formation.

VINIWAX 5660 assure une protection efficace contre les agressions climatique et mécanique.

#### Avantages

Haut point de fusion, permettant une sécurité accrue

Ne ramollit pas et ne s'écaille pas

Bonne plasticité et imperméabilité

Compatibilité 100 % avec la cire VINIWAX CROISSANCE, une cire hormonée fongicide pour améliorer le taux de reprise.

Haute protection du jeune cal contre les actions mécaniques ou les blessures.

Disponible en diverses couleurs : blanche, rouge, Bleu, verte

#### Utilisation

Une fois la cire fondue au bain-marie ( entre 85-90°C ) et avoir obtenu une cire parfaitement liquide, il suffira de laisser retomber le bain de quelques degrés nécessaires afin d'obtenir une pellicule de cire plus ou moins épaisse, correspondant aux désirs de l'utilisateur.

#### Remarque :

Plus la cire est chaude, plus la couche obtenue est mince. Il est recommandé de travailler rapidement afin d'éviter les dommages dus aux températures élevées et d'effectuer un trempage à l'eau froide immédiatement après le bain de cire.

#### Physical Properties

	Unit	Method	Typical Data	Specification
Point de congélation	°C	ASTM D 938	74	72-76
Point de goutte	°C	ASTM D 127	79	77-81
Pénétration @ 25°C	mm/10	ASTM D 1321	18	14-22
Couleur (en blanche, pas colorée)	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 156	8	min -15
Viscosité @ 100°C	cSt	ASTM D 445	13	11-15
Densité @ 80°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 1298	820	
Point d'éclair COC	°C	ISO 2592	280	min 240
Teneur en huile	%	ASTM D 721	1.7	max 2

Conforme au directive européenne 2002/72/EC – codee ref 95859.

Disponibles en cartons 25 kg, Sacs 25 kg et Pallettes 1000 kg.

The name of this product or group is for product identification purposes only. Usocore makes no warranties, representations or conditions of any kind express or implied, whether for merchantability or fitness for use with respect to these products. The final determination of suitability of the products for the application contemplated by the user is the sole responsibility of the buyer. Usocore sales personnel are not authorized to amend this warranty limitation.